



Udarbejdet	Jesper	30/09-19
Rettet	Fabrizio	10/09-19

AOX1018
Navn: KLAR WB 2 K S-MAT TOP LAK
Klar wb ultramat til spray

Egenskaber
Meget risefast
Anti-fingeraftryk
Anti-reflekterende

Primær Anvendelse
Møbler indendørs
Træ indendørs

Hovedpunkter	
Tørstof Indhold %	33.0+/-2
Viskositet (1)	--
Vægtfylde (g/ml)	1,03+/-0.05
Holdbarhed uåbnet (2)	1 år
(1) Viskositets kvalitetskontrols værdi refererer til produktet umiddelbart efter produktion. Eventuelle variationer af disse værdier der angives i tekniske datablad kan skyldes omstændigheder som lageringstid og opbevaringsbetingelser.	
(2) For intakt og korrekt lagret product. Opbevares ved temp. over 5°C og under 35°C	

Forberedelse af overfladen	
Overflade	2 k SB fylder Polyester fylder Rå træ massiv eller finer 1/2k WB fylder
Overflade Melamin papir	Skal der benyttes en primer Bør lave test for vedhæftning
Forberedelse	Slib med 320derefter korn 400 blæs forsigtig af med trykluft

Blandeforhold				
Omrøreres omhyggeligt før brug				
	Produkt Nr:	Vægt	Volumen	Notat
Produkt	AOX1018	1000	7	
Hærder	CA519	150	1	(3)
Fortynder	De mineral vand	0-200	0-1.5	(4)
(3) Røres mekanisk eller manuelt				
(4) mængden af fortynder varierer alt efter påførings metode og overflade				
Brugsklar Vikositet i sek Din 6			24-85	
Brugstid (Pot-Life) (20°C, 65% relativ luftfugtighed)			2	

Påførelse af produktet (5)			
	Overkop	Air-mix	Air-less
Dyse stør. mm	1.6-2,0	0.23/0.28	0.23/0.28
Dyse stør. Inc.		0.007/0.011	0.007/0.011
lufttryk (bar)	1.5-2.5	0,8-2.5	
Pumpetryk (bar)		50-100	80-130
(5) informationer er baseret på skøn og erfaring			

Mængde g/m²	100-150
Sprøjtegeange	1-2
tid mellem sprøjtegeange i timer (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	2-6

Tørring (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	
Støvtør efter	60 min
Berøringstør	120 min
Slib bar efter	24 timer
Gennemtør efter	5-7 dage

For yderligere information, kontakt teknisk service

Juridiske Meddelelser

Arbejdsmetoder, påførings forhold, produktions cyklus, anvendelse af maskiner, de omgivende betingelser, de understøttende elementers egenskaber, brug af den understøttende rådgivning på produktionsstedet er uden for vores kontrol og vores forpligtelser. Derfor er det vigtigt at du tester vores produkter og gemmer de informationer der er til rådighed for at sikre dig at produktet er tilfredsstillende og egnede til de anvendelses og anvendelses metoder som du har til hensigt at benytte og for de resultater, du ønsker at opnå. Denne specifikke analyse er udelukkende dit ansvar og skal omfatte vurdering af egnethed ud fra en teknisk og proceduremæssigt, miljømæssigt, sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt synspunkt. Eventuelle skriftlige eller mundtlige oplysninger fra vores tekniske og/eller kommercielle medarbejdere er udelukkende til at illustrere produkter og hjælpe klienten og udegør ikke instruktioner eller rådgivning der stadigvæk er utrykkeligt udelukket. Overnævnte skriftlige eller mundtlige oplysninger kan ændres uden foregående varsel og indebærer ikke at vores virksomhed accepterer ansvaret for at informere dig og tredjemand. Produktet leveres i overensstemmelse til indeholdt af dette dokument. Vi garanterer derfor konsistensen af produktets anvendelighed og kemiske fysiske egenskaber under hensynsagen til tillæg og data i vores tekniske datablad. de tekniske datablade kan være underlagt ændringer og revision og sikkerhed. Derfor er det dit ansvar at sikre at du har det seneste datablad ved at få adgang til vores "virksomhedportal" www.icagroup.info. Eventuelle erklæringer eller anbefalinger eller råd der ikke er indeholdt i disse dokumenter er ikke godkendt og er ikke bindende for vores virksomhed.