



Udarbejdet	Fabrizio	25/03-19
Rettet	Jesper	16/09-19

<b>FAB454EC</b>
<b>Navn: HVID WB FYLLER</b>
HVID 1K WB FYLLER

<b>Egenskaber</b>
Fylle Ensartethed dækraft

<b>Primær Anvendelse</b>
Møbler indendørs Træ indendørs

<b>Hovedpunkter</b>	
Tørstof Indhold %	57.0+/-2
Viskositet (1)	--
Vægtfylde (g/ml)	1.30+/-0.05
Holdbarhed uåbnet (2)	1 år
(1) Viskositets kvalitetskontrols værdi refererer til produktet umiddelbart efter produktion. Eventuelle variationer af disse værdier der angives i tekniske datablad kan skyldes omstændigheder som lagringstid og opbevaringsbetingelser.	
(2) For intakt og korrekt lagret product. Opbevares ved temp. over 5°C og under 35°C	

<b>Forberedelse af overfladen</b>	
Overflade	MDF,MASIV TRÆ FINER
Forberedelse	Slib med 150 derefter korn 180 blæs forsigtig af med trykluft

<b>Blandeforhold</b>				
Omrøreres omhyggeligt før brug				
	Produkt Nr:	Vægt	Volumen	Notat
Produkt	FAB453EC	1000	1	
Fortynder	De mineral vand	0-200	0-0.3	(3)
(3) mængden af fortynder varierer alt efter påførings metode og overflade				
Brugsklar Vikositet i sek Din 6		24-120		
Brugstid (Pot-Life) (20°C, 65% relativ luftfugtighed)				

<b>Påførelse af produktet (4)</b>			
	Overkop	Air-mix	Air-less
Dyse stør. mm	1,9	0.23/0.28	0.23/0.28
Dyse stør. Inc.		0.009/0.011	0.009/0.011
lufttryk (bar)	2-3	1.5-2.5	
Pumpetryk (bar)		90-120	120-150
(4) informationer er baseret på skøn og erfaring			

<b>Mængde g/m<sup>2</sup></b>	<b>100-200</b>
Sprøjtegange	1-4
tid mellem sprøjtegange i timer (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	2-4

<b>Tørring (20°C, 65% relativ luftfugtighed)</b>	
Støvtør efter	30 min
Berøringstør	1 time
Slib bar efter	6 timer
Gennemtør efter	24 timer

For yderligere information, kontakt teknisk service

#### Juridiske Meddelelser

Arbejdsmetoder, påførings forhold, produktions cyklus, anvendelse af maskiner, de omgivende betingelser, de understøttende elementers egenskaber, brug af den understøttende rådgivning på produktionsstedet er uden for vores kontrol og vores forpligtelser. Derfor er det vigtigt at du tester vores produkter og gemmer de information der er til rådighed for at sikre dig at produktet er tilfredsstillende og egnede til de anvendelses og anvendelses metoder som du har til hensigt at benytte og for de resultater, du ønsker at opnå. Denne specifikke analyse er udelukkende dit ansvar og skal omfatte vurdering af egnethed ud fra en teknisk og proceduremæssigt, miljømæssigt, sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt synspunkt. Eventuelle skriftlige eller mundtlige oplysninger fra vores tekniske og/eller kommercielle medarbejdere er udelukkende til at illustrere produkter og hjælpe klienten og udegør ikke instruktioner eller rådgivning der stadigvæk er utrykkeligt udelukket. Overnævnte skriftlige eller mundtlige oplysninger kan ændres uden foregående varsel og indebære ikke at vores virksomhed acceptere ansvaret for at informere dig og tredjemand. Prduktet leveres i overensstemmelse til indeholdt af dette dokument. Vi garanterer derfor konsistensen af produktets anvendelighed og kemiske fysiske egenskaber under hensynsagen til tillæg og data i vores tekniske datablad. de tekniske datablade kan være underlagt ændringer og revision og sikkerhed. Derfor er det dit ansvar at sikre at du har det seneste datablad ved at få adgang til vores "virksomhedportal" [www.icagroup.info](http://www.icagroup.info). Eventuelle erklæringer eller anbefalinger eller råd der ikke er indeholdt i disse dokumenter er ikke godkendt og er ikke bindende for vores virksomhed.