



Udarbejdet	Fabrizio	25/03-19
Rettet	Jesper	16/09-19

FP278V				
Navn:KLAR SB PU FYLLER				
Klar pu fylder høj tix				
Egenskaber				
Fylder				
Slibeegenskaber				
Gennemsigtig				
Primær Anvendelse				
Møbler indendørs				
Træ indendørs				
Hovedpunkter				
Tørstof Indhold %	52 +/-02			
Viskositet (1)	--			
Vægtfylde (g/ml)	0,99+/-0,05			
Holdbarhed uåbnet (2)	2 år			
(1) Viskositets kvalitetskontrols værdi refererer til produktet umiddelbart efter produktion. Eventuelle variationer af disse værdier der angives i tekniske datablad kan skyldes omstændigheder som lagringstid og opbevaringsbetingelser.				
(2) For intakt og korrekt lagret product. Opbevares ved temp. over 5°C og under 35°C				
Forberedelse af overfladen				
Overflade	MDF MASIV TRÆ FINER			
Forberedelse	Slib med 150 derefter 180 blæs af med trykluft			
Blandeforhold				
Omrøreres omhyggeligt før brug				
	Produkt Nr:	Vægt	Volumen	Notat
Produkt	FP278V	1000	2	
Hærder	C376A	500	1	(3)
Fortynder	D1034 Medium	200-300	0.4-0.6	(4)
	D1015 Langsom	200-300	0.4-0.6	(4)
(3) Røres mekanisk eller manuelt				
(4) mængden af fortynder varier alt efter påførings metode og overflade				
Brugsklar Viskositet Din 4	19-30			
Brugstid (Pot-Life) (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	2			

Påførelse af produktet (5)			
	Overkop	Air-mix	Air-less
Dyse stør. mm	1.5-1.9	0.23/0.28	0.23/0.28
Dyse stør. Inc.		0.009/0.011	0.009/0,011
luftryk (bar)	2-3	1.5-2.5	
Pumpetryk (bar)		90-120	130-150
(5) informationer er baseret på skøn og erfaring			

Mængde g/m²	100-150
Sprøjtegange	1-3
tid mellem sprøjtegange i timer (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	1-4

Tørring (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	
Støvtør efter	45 min
Berøringstør	1 time
Slib bar efter	12 timer
Gennemtør efter	24 timer

For yderligere information, kontakt teknisk service

Juridiske Meddelelser

Arbejdsmetoder, påførings forhold, produktions cyklus, anvendelse af maskiner, de omgivende betingelser, de understøttende elementers egenskaber, brug af den understøttende rådgivning på produktionsstedet er uden for vores kontrol og vores forpligtelser. Derfor er det vigtigt at du tester vores produkter og gemmemgår de information der er til rådighed for at sikre dig at produktet er tilfredsstillende og egnede til de anvendelses og anvendelses metoder som du har til hensigt at benytte og for de resultater, du ønsker at opnå. Denne specikke analyse er udelukkende dit ansvar og skal omfatte vurdering af egnethed ud fra en teknisk og procedurermæssigt, miljømæssigt, sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt synspunkt. Eventuelle skriftlige eller mundtlige oplysninger fra vores tekniske og/eller kommercielle medarbejdere er udelukkende at illustrere produkter og hjælpe klienten og udegør ikke indstruktioner eller rådgivning der stadigvæk er utrykkeligt udelukket. Overnævnte skriftlige eller mundtlige oplysninger kan ændres uden foregående varsel og indebære ikke at vores virksomhed acceptere ansvaret for at informere dig og tredigemand. Prduktet leveres i overensstemmelse til indeholdt af dette dokument. Vi garanterer derfor konsistensen af produktets anvendelighed og kemiske fysiske egenskaber under hensynsagen til tillæg og data i vores tekniske datablad. de tekniske datablade kan være underlagt ændringer og revision og sikkerhed. Derfor er det dit ansvar at sikre at du har det seneste datablad ved at få adgang til vores "virksomhedportal" www.icagroup.info. Eventuelle erklæringer eller anbefalinger eller råd der ikke er indeholdt i disse dokumenter er ikke godkendt og er ikke bindende for vores virksomhed.