



Udarbejdet	Fabrizio	25/03-19
Rettet	Jesper	16/09-19

## OAC310G2

**Navn: KLAR SB AKRYL GLANS 2 lyst træ**

AKRYL 2 K MAT TOPLAK MED NATUR EFFEKT

### Egenskaber

Mat udsenende  
Ikke gulnings egenskaber  
Særlig velegnet til eg

### Primær Anvendelse

Møbler indendørs  
Træ indendørs  
Køkken låger

### Hovedpunkter

Tørstof Indhold %	25,2+/-2
Viskositet (1)	--
Vægtfylde (g/ml)	0,97+/-0,05
Holdbarhed uåbnet (2)	2 år

(1) Viskositets kvalitetskontrols værdi refererer til produktet umiddelbart efter produktion. Eventuelle variationer af disse værdier der angives i tekniske datablad kan skyldes omstændigheder som lagringstid og opbevaringsbetingelser.

(2) For intakt og korrekt lagret product. Opbevares ved temp. over 5°C og under 35°C

### Forberedelse af overfladen

Overflade	2 k SB fylder Polyester fylder SB UV fylder
Forberedelse	Slib med 320 derefter korn 400 blæs forsigtig af med trykluft

### Blandeforhold

Omrøres omhyggeligt før brug

	Produkt Nr.	Vægt	Volumen	Notat
Produkt	OAC310G2	1000	5	
Hærder	C128	200	1	(3)
Fortynder	D1034 Medium	200-400	1-2	(4)
	D1015 Langsom	200-400	1-2	(4)

(3) Røres mekanisk eller manuelt

(4) mængden af fortynder varierer alt efter påførings metode og overflade

Brugsklar Viskositet i sek	13-20
Brugstid (Pot-Life) (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	4

### Påførelse af produktet (5)

	Overkop	Air-mix	Air-less
Dyse stør. mm	1.5-1.7	0.23/0.28	
Dyse stør. Inc.		0.009/0.011	
lufttryk (bar)	1,5-2,5	1.5-2.5	
Pumpetryk (bar)		90-110	

(5) informationer er baseret på skøn og erfaring

<b>Mængde g/m<sup>2</sup></b>	<b>80-120</b>
Sprøjtegange	1-2
tid mellem sprøjtegange i timer (20°C, 65% relativ luftfugtighed)	1-3

### Tørring (20°C, 65% relativ luftfugtighed)

Støvtør efter	30 min
Berøringstør	1 time
Slib bar efter	12 timer
Gennemtør efter	24 timer

For yderligere information, kontakt teknisk service

### Juridiske Meddelelser

Arbejdsmetoder, påførings forhold, produktions cyklus, anvendelse af maskiner, de omgivende betingelser, de understøttende elementers egenskaber, brug af den understøttende rådgivning på produktionsstedet er uden for vores kontrol og vores forpligtelser. Derfor er det vigtigt at du tester vores produkter og gemmer de information der er til rådighed for at sikre dig at produktet er tilfredsstillende og egnede til de anvendelses og anvendelses metoder som du har til hensigt at benytte og for de resultater, du ønsker at opnå. Denne specifikke analyse er udelukkende dit ansvar og skal omfatte vurdering af egnethed ud fra en teknisk og proceduremæssigt, miljømæssigt, sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt synspunkt. Eventuelle skriftlige eller mundtlige oplysninger fra vores tekniske og/eller kommercielle medarbejdere er udelukkende til illustrere produkter og hjælpe klienten og udegør ikke instruktioner eller rådgivning der stadigvæk er utrykkeligt udelukket. Overnævnte skriftlige eller mundtlige oplysninger kan ændres uden foregående varsel og indebære ikke at vores virksomhed acceptere ansvaret for at informere dig og tredigemand. Prduktet leveres i overensstemmelse til indeholdt af dette dokument. Vi garanterer derfor konsistensen af produktets anvendelighed og kemiske fysiske egenskaber under hensynsagen til tillæg og data i vores tekniske datablad. de tekniske datablade kan være underlagt ændringer og revision og sikkerhed. Derfor er det dit ansvar at sikre at du har det seneste datablad ved at få adgang til vores "virksomhedportal" [www.icagroup.info](http://www.icagroup.info). Eventuelle erklæringer eller anbefalinger eller råd der ikke er indeholdt i disse dokumenter er ikke godkendt og er ikke bindende for vores virksomhed.